

AURA EGGHELL FINISH (524)

Wasserbasierte Innenacrylfarbe mit „Null-VOC“-Formel, die durch die revolutionäre „ColorLock“-Technologie eine elegante, langlebige, matte Oberfläche mit außergewöhnlicher Farbtiefe, exzellenter Deckkraft und hoher Wasch- und Scheuerbeständigkeit kreiert.

Einsatzbereich

- Zement-Kalkputze, Zementputze und Gipsputze.
- Dünn-schichtige Mineral- und Acrylputze.
- Hochwertige Gipsfüllstoffe, Gipsuntergründe.
- Trockenbauwände, Tapeten, Bausteine, Beton.
- Renovierung von Latex- und Dispersionsbeschichtungen
- Holz- und Holzähnliche Oberflächen.
- Es ist ebenfalls möglich, die Farbe auf grundierete oder vorgestrichene Metalluntergründe aufzubringen. Ebenfalls auf vorbereitete, mit einem speziellen Haftprimer beschichtetes Glas, Keramikfliesen oder Glasfaser Untergründe.

Verbrauch

- 10-12 m²/l pro Anstrich, abhängig je nach Untergrund und Applikationsart.

Untergrundvorbereitung

- Entfernen Sie Schmutz, Staub, Wachs, Schmiere und Ölflecken und lose Altbeschichtungen. Alle Löcher, Risse etc. sollten mit einer geeigneten Spachtelmasse verfüllt werden. Entfernen Sie Mikroorganismen, z.B. Pilze und Schimmel mit einem Spezialmittel. Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, griffig, tragfähig und frei von Trennmitteln sein.
- Glänzende Bereiche müssen geschliffen werden.
- Unbehandelte Oberflächen müssen fachgerecht grundiert sein.

Grundierung

- Ist der Untergrund fest, trocken, sauber, griffig, tragfähig und frei von Trennmitteln ist keine Grundierung nötig.
- Unbeschichtete Flächen des Untergrundes, auch die nach dem Zwischenschliff entstehen, müssen vorgestrichen sein.

Anwendung

- Rühren Sie die Farbe vor und während des Gebrauchs durch.
- Der Anstrich sollte min. 4 Stunden nach dem grundieren mit *ULTRA SPEC® 500 INTERIOR LATEX PRIMER N534* oder *SUPER HIDE® LATEX PRIMER UNDERCOATER 284*, min. 12 Stunden nach dem grundieren mit *SUPER SPEC HP™ CLEAR ACRYLIC SEALER P27* oder *SUPER SPEC® MASONRY INTERIOR/EXTERIOR 100% ACRYLIC SEALER N066 TRANSPARENT*, min. 24 Stunden nach dem grundieren mit *FRESH START® HIGH-HIDING ALL PURPOSE PRIMER 046* erfolgen. Bei Verwendung von STIX SXA-110 muss der Mindestzeitraum 24 Stunden bis 7 Tage betragen (siehe Details im TDS der genannten Grundierung) vor der Anwendung von AURA® EGGHELL FINISH 524.
- Mit Pinsel, Rolle oder Spritzpistole auftragen.
- Für das Airless-Verfahren folgende Parameter angeben: Druck 69 ÷ 138 bar und Düsengröße 0,013-0,017.
- Wir empfehlen den AURA® Roller für besten Ergebnisse. Streichen Sie im "Nass in Nass-System", vermeiden Sie Überlappungen in den angetrockneten Anstrichbereichen. *AURA® EGGHELL FINISH 524* hat ein sehr gutes Verlaufverhalten, versuchen sie nicht die Pinselspuren zu glätten.
- Wenn Ihre Kanten zu trocken beginnen oder Sie sehen, dass sich eine Fehlstelle bildet und die Farbe bereits angetrocknet ist, lassen Sie sie vollständig trocknen (min. 60 Minuten), bevor Sie diese Stelle bearbeiten.
- Der zweite Anstrich sollte nach min. 1 Stunde erfolgen. Streichen sie immer einzelne komplette Wand- oder Deckenflächen von Ecke zu Ecke. Bearbeiten Sie keine Untergründe, die vorher mit Kalktünche oder Leimfarbe gestrichen worden sind.
- Die Farbe ist gebrauchsfertig und muss nicht verdünnt werden, wenn nötig nur mit klarem Wasser.
- Nicht verarbeitungsfähig bei Umgebungs- und Untergrundtemperaturen unter +10°. Optimale Bedingungen: +20° und relative Luftfeuchtigkeit von 50%.

Trocknung

- Bei einer Temperatur von +20° und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% trocknet der Anstrich durchschnittlich in einer Stunde. Bei den genannten Bedingungen kann der nächste Farbauftrag nach min. einer Stunde erfolgen.
- Der Anstrich erhält die Endeigenschaften und Reinigungsfähigkeit frühestens 14 Tage nach dem Auftrag.
- Eine höhere Luftfeuchtigkeit und/oder tiefere Temperaturen verlängern die Trocknung, Überarbeitbarkeit und Aushärtung.

Reinigung

- Nutzen Sie Seife und Wasser.
- Es darf kein Material in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen. Materialreste sollten an Entsorgungsunternehmen mit entsprechender Befugnis zur Abfallbeseitigung übergeben werden. Leere Dosen und flüssige Überreste sollten recycelt oder in Übereinstimmung mit den örtlichen Bestimmungen deponiert werden.

Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Bei der Verarbeitung nicht essen, trinken oder rauchen. Von Kindern fernhalten. Augenkontakt und längeren Kontakt mit der Haut vermeiden. Im Falle eines Augen- und Hautkontaktes sofort mit viel klarem Wasser spülen. Im Falle des Verschluckens den Mund mit Wasser säubern und hinterher viel Wasser trinken. Suchen Sie einen Arzt auf; zeigen Sie ihm Behälter oder Etikett. Atmen Sie keinen Sprühnebel oder bestehenden Staub ein. Nur bei ausreichender Belüftung verarbeiten. Stellen Sie Frischluftzufuhr während des Aufbringens und Trocknens sicher. Beim Auftragen in geschlossenen Räumen tragen Sie Schutzkleidung und Augen/Gesichtsschutz. Bei Anwendung der Sprühmethode tragen Sie ein zugelassenes Atemschutzgerät. Ein Sicherheitsdatenblatt ist auf Kundenwunsch erhältlich.

Im Falle einer Verschüttung: Nehmen Sie die Farbe auf und entsorgen Sie es wie es unter „Reinigung“ erklärt wurde.

Der Hersteller ist nicht für eine schlechte Qualität der beschichteten Flächen verantwortlich, wenn die obigen Anweisungen nicht befolgt wurden. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Qualitätsmängel, die bei einem Gebrauch von mehr als 3,78 Liter Farbe aufgetreten sind. Arbeitskosten werden nicht ersetzt. Produktfehler müssen bei dem Verkäufer nachgewiesen und angezeigt werden.

AUßER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN. VOR FROST SCHÜTZEN.
Informieren Sie sich beim zuständigen Sicherheitsdatenblatt für weitere Gesund- und Sicherheitsinformationen.

Benjamin Moore, Gennex, Green Promise, Regal, und das Dreiecks „M“ Symbol sind eingetragene Warenzeichen, lizenziert für Benjamin Moore & Co., Montvale, NJ 07645.

© 2010, 2014 Benjamin Moore & Co.
www.benjaminmoore.com

Hergestellt in USA.